



SPECIAL MS TIXO

PRODOTTI PER L'EDILIZIA

Scheda Tecnica

Revisionata: 04/2021

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Collante/mastice a base di polimeri silanici modificati, specifico per l'incollaggio di elementi strutturali in edilizia. Possiede proprietà igroindurenti.

Esente da solventi, basso modulo di elasticità.

- + senza solventi facilmente infiammabili
- + esente da etichettatura CE
- + non contiene acqua
- + bassissimo ritiro

Adatto per applicare:

- incollaggi strutturali in edilizia
- lattoneria in genere, scossaline e grondaie
- giunti di dilatazione tra elementi cementizi
- poliuretano e polistirene anche in esterno
- incollaggio tra elementi non assorbenti anche in esterno (metallo, vetro, plastica)
- forte effetto ventosa

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli.

Eventuali crepe devono essere chiuse con il nostro stucco ultra leggero GLASTER

PREPARAZIONE DEL RIVESTIMENTO

Prima di procedere alla posa del rivestimento si consiglia di portarlo in cantiere il giorno prima al fine di permettere un adattamento alle temperature dell'ambiente di posa.

Posare il rivestimento seguendo le indicazioni di temperatura date dal produttore.

PREPARAZIONE DELL'ADESIVO

Adesivo mono componente pronto all'uso. Tagliare il sigillo della cartuccia e utilizzare un'apposita pistola per cartucce

APPLICAZIONE DELL'ADESIVO

Applicare gli elementi in modo che la colla bagni ogni punto della superficie di contatto.

CONSUMO

Circa 20 m lineari per cartuccia

PULIZIA

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con un diluente nitro.

CONTROINDICAZIONI

- + non utilizzare a temperature inferiori a +3°C
- + si consiglia applicazione tra +10°C e +35°C

CONFEZIONI

Cartuccia da 290 ml (BIANCO)
(conf. da 24 pz)

Cod.30128B

Cartuccia da 290 ml (TRASPARENTE)
(conf. da 24 pz)

Cod.30128T

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di produzione.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

base:
aspetto fisico:

polimeri silanici modificati
colore extra bianco, trasparente
o colorato a richiesta

percentuale di solidi:
codice doganale:
temperatura di applicazione:
tempo di attesa:
tempo aperto:
tempo di presa finale:

circa 80%
3909 5090
+10°C +35°C
nessuno
circa 30 - 40 minuti
48/72 ore

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI

PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com