



SEACRIL N

PRODOTTI PER L'EDILIZIA

Scheda Tecnica

Revisionata: 04/2021

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Sigillante/mastice di montaggio acrilico a base acquosa, verniciabile, extra bianco.

Effetto ventosa, forte presa iniziale.

- + senza solventi facilmente infiammabili
- + esente da etichettatura CE
- + bassissimo ritiro

Adatto per applicare:

- per sigillare crepe su muri, cartongesso e piastrelle.
- per sigillare giunti tra cartongesso e supporti metallici
- pannelli cornici e rosoni in polistirene e poliuretano
- sughero e materiali termo-fonoassorbenti
- adatto ad applicazioni nel fai da te
- non richiede il supporto di chiodi
- forte effetto ventosa
- elastico e verniciabile

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli.

Per eventuali crepe o buchi sulla superficie utilizzare il nostro stucco super leggero GLASTER.

PREPARAZIONE

Prima di procedere alla posa del rivestimento si consiglia di portarlo in cantiere il giorno prima al fine di permettere un adattamento alle temperature dell'ambiente di posa.

Posare il rivestimento seguendo le indicazioni di temperatura date dal produttore.

PREPARAZIONE DELL'ADESIVO

Adesivo mono componente pronto all'uso. Tagliare il sigillo della cartuccia e utilizzare un'apposita pistola per cartucce

APPLICAZIONE DELL'ADESIVO

Applicare gli elementi in modo che la colla bagni ogni punto della superficie di contatto.

CONSUMO

Circa 14 m lineari per cartuccia
100 - 300 g/m² se applicato a spatola

PULIZIA

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con acqua fin che fresco, altrimenti rimuovere meccanicamente

CONTROINDICAZIONI

+ non utilizzare a temperature inferiori a +3°C
+ si consiglia applicazione tra +10°C e +35°C

CONFEZIONI

Cartuccia da 280 ml	cod. 30056
(Conf. da 24pz)	
Secchiello 6 kg	cod. 30093
Secchiello 13 kg	cod. 30094
Secchiello 20 kg	cod. 30095

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di produzione.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

base:	acrilica
aspetto fisico:	colore extra bianco o colorato a richiesta
percentuale di solidi:	circa 85%
codice doganale:	3506 9100
temperatura di applicazione:	+10°C +35°C
tempo di attesa:	nessuno
tempo aperto:	circa 20 minuti
tempo di presa finale:	24/36 ore

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI
PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com