



# VK-M54

## ADESIVI PER PAVIMENTI

Scheda Tecnica

Revisionata: 04/2021

### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Adesivo in dispersione acquosa, prodotto ideale per tutti i tipi di PVC, pavimenti in sughero con supporto in PVC, pavimenti tessili (con retro in lattice e PU espanso) e linoleum. Linoleum con retro in juta naturale e sintetica e ACTION BACK (polipropilenico), con retro in poliefine e PU. Adatto anche per pavimenti LVT, VCT e agugliati.

- + presa rapida
- + forte presa iniziale
- + bassissimo C.O.V (Componenti Organici Volatili)
- + contiene antimuffa e antibatterici

Adatto per applicare:

- rivestimenti murali in PVC
- linoleum
- rivestimenti in vinilico omogeneo
- agugliati e moquette murali con supporto in PU
- rivestimenti murali in sughero naturale o con supporto in PVC
- rivestimenti termici e fondi assorbenti

### PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli.

Eventuali crepe devono essere chiuse con il nostro adesivo epossidico a 2 componenti EPOXY.

Il sottofondo deve avere un'umidità compresa: per le superfici in cemento max. 3% - per le superfici in anidride max. 0,5%.

Su fondi irregolari si consiglia l'utilizzo di lisciature autolivellanti a base cementizia. Per rendere queste maggiormente performanti anche a basse temperature additarle con il nostro VISOLYN ST100 in percentuale del 10% sulla quantità di lisciatura.

Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia.

Raccomandiamo di utilizzare il nostro PRIMER SP (specifico per pavimenti umidi con funghi e muffe) in caso di umidità di risalita o aree troppo umide.

### PREPARAZIONE DEL RIVESTIMENTO

Prima di procedere alla posa del rivestimento si consiglia di portarlo in cantiere il giorno prima al fine di permettere un adattamento alle temperature dell'ambiente di posa.

Posare il rivestimento seguendo le indicazioni di temperatura date dal produttore.

Srotolare o semplicemente togliere dall'imballo il pavimento da posare al fine di diminuire le tensioni o le pieghe.

### PREPARAZIONE DELL'ADESIVO

Il prodotto è pronto all'uso.

### PREPARAZIONE DELL'ADESIVO

A RULLO - Applicare il prodotto direttamente sulla superficie con rullo di lana a pelo corto per circa 10/15 m<sup>2</sup>. Procedere di conseguenza all'applicazione del rivestimento murale o della pavimentazione

A SPATOLA - Applicare il prodotto non diluito con spatola dentata n°2 in una singola mano, direttamente sul sottofondo da rivestire. Procedere quindi alla stesura dei materiali.

### CONSUMO

250 - 350 g/m<sup>2</sup>

### PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte.

### CONTROINDICAZIONI

- + non utilizzare per applicazioni in esterno (utilizzare Adhesiva 2P/G).
- + non utilizzare a temperature inferiori a + 3°C
- + non utilizzare su superfici umide o soggette a risalita di umidità
- + trattare le superfici non assorbenti in modo da renderle porose.

### CONFEZIONI

secchiello da 6 Kg  
secchiello da 13 Kg  
secchiello da 20 Kg

cod. 20112  
cod. 20113  
cod. 20109

### STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di produzione. Preservare dal gelo. (+ 5°C + 40°C)

### DATI TECNICI DEL PRODOTTO

base:	acqua
aspetto fisico:	crema beige
pH:	6,8
viscosità:	25000 - 35000 cps
percentuale di solidi:	circa 70%
codice doganale:	3506 9100
temperatura di applicazione:	+5°C +40°C
tempo di attesa:	10 - 15 minuti
tempo aperto:	circa 20 - 30 minuti
completa asciugatura:	24 ore
non infiammabile	

### DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI

PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com