

REXILGUM LVT

VİNİL, LVT VE KAÜÇUK ZEMİN YAPIŞTIRICILARI



ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMİ

REXILGUM LVT, her türlü PVC döşemeyi (saf ve harmanlanmış), doğal ve sentetik kauçuktan döşemeyi, karo ve tekstil döşemeyi, muşamba döşemeyi, destekli döşemeyi, LVT döşemeyi ve iç mekan spor döşemelerini sabitlemek için üretilmiş çok amaçlı su bazlı bir yapıştırıcıdır.

UYGUN OLDUĞU YERLER:

- Saf vinil döşeme ve PVC
- LVT karo ve halı karoları
- Seramik ve mermer fayanslar üzerine PVC kaplamada
- Jüt altlıklı linolyum döşeme
- Doğal mantar döşeme veya PVC destekli
- Pürüzlü veya pürüzsüz destekli doğal kauçuk döşeme

TEKNİK ÖZELLİKLER

- + Uzun açık zaman
- + Güçlü ilk kavrama
- + Çok düşük VOC (Uçucu Organik Bileşikler)

YÜZEY HAZIRLIĞI

Tüm zeminler kuru, emici veya emici olmayan, düz ve mekanik olarak katı, tozdan ve yapışmayı etkileyebilecek herhangi bir malzemeden (balmumu, boya, yağ, gres) arındırılmış olmalıdır. Tüm boşluklar 2 komponentli epoksi yapıştırıcı EPOXY kullanılarak kapatılmalıdır. Döşemeyi döşemedenden önce zeminin nem seviyesi beton tabanda %2'den düşük ve alçı veya anhidrit bazlı şap için %0.5'ten fazla olmamalıdır. Düz olmayan zeminlerde çimento esaslı kendiliğinden yayılan bir çözüm kullanmanızı öneririz. Düşük sıcaklıklarda üstün performans için VISOLYN ST100 ürünümüzü çözeltiye %10'luk artışlarla ekleyin. Bakım ve temizlik için PRIMER AC astarımızı kullanmanızı öneririz.

DÖŞEME HAZIRLIĞI

Döşemeyi uygulamadan önce, alanın ortam sıcaklığına alışması için 1 gün boyunca yerinde bırakılması önerilir. Döşemeyi yapmak için üreticinin talimatlarını izleyin. Herhangi bir kıvrım veya kırışıklığı gidermek için ürünü açın veya paketinden çıkarın.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Ürün kullanıma hazırdır.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

SPATULA - Ürünü tek bir kat halinde 2" numara dişli mala kullanarak, doğrudan kaplanacak zemine uygulamanızı öneririz. Sonra ürünü yatırın.

SARFIYAT

Tüketim , yüzeyin düzlüğüne ve döşeme tabanının tipine (ve ne tür bir spatula kullanıldığına) bağlı olarak değişir: yaklaşık 300-450 g/m²

TEMİZLEME

Fazla macunun derzlerden ve kenarlardan nemli bir bezle silinmesi önerilir.

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 12/12/2022

REXILGUM LVT

VİNİL, LVT VE KAUÇUK ZEMİN YAPIŞTIRICILARI



REHBERLİK

- Dış mekan kullanımı için uygun değildir (ADHESIVA 2P/G kullanın)
- +3°C'nin altındaki sıcaklıklar için uygun değildir
- Nemli yüzeylerde veya yükselen nem için işlenmemiş alanlarda kullanım için uygun değildir
- Emici olmayan yüzeyleri gözenekli hale getirmek için işleyin

AMBALAJ

| ÜRÜN KODU | AĞIRLIK | BİRİM | AMBALAJ TİPİ | KOLİ İÇİ ADET |
|-----------|---------|-------|--------------|---------------|
| 20168 | 6 | kg | Kova | 1 |
| 20169 | 13 | kg | Kova | 1 |
| 20170 | 20 | kg | Kova | 1 |

DEPOLAMA

Ürün, üretim tarihinden itibaren 18 ay garantilidir. Dondan uzak tutun (+ 5°C + 40°C).

ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Baz | Akrilik reçine |
| Fiziksel görünüm | Bej macun |
| PH | 6.7 |
| Viskozite | 35000-40000 cps |
| Katıların Yüzdesi | Yaklaşık %70 |
| Gümrük kodu | 3506 9100 |
| Çalışma Sıcaklığı | +5°C +40°C |
| Açık Zaman | 15-20 dakika |
| Tam Kuruma Süresi | Yaklaşık 30-40 dakika |
| Kullanıma hazır | 24 saat |
| Yanmaz | |

GÜVENLİK TAVSİYESİ

Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutunuz. Atıkları yapı malzemelerine uygun kaplara atın.

SORUMLULUK

Bu teknik bilgi föyünde yer alan ve uzun yıllara dayanan deneyimimiz sonucunda elde edilen bilgiler tamamen gösterge niteliğindedir. Ayrıca, kullanıcının ürünün kullanım amacına uygun olup olmadığını ve kullanımından sorumlu olduğunu kontrol etmesini tavsiye ederiz.